

Rexcourt



Свойства

- Разработан специально для применения в помещениях, где требуется эластичное напольное покрытие, поглощающее удар и обладающее звукопоглощающими свойствами.
- Защитный слой из 100% ПВХ обеспечивает высокую износостойкость.
- Полиуретановый слой делает покрытие устойчивым к загрязнению, благодаря высокотехнологичному PU-слою.
- Стабильность линейных размеров обеспечивает надежность и дает спортсменам дополнительную защиту.
- Герметичная структура ячеек внутри покрытия обеспечивает хорошую звукоизоляцию.
- В коллекции представлены покрытия, имитирующие дерево и монохромные расцветки для различных дизайн-проектов.
- Вышеперечисленный комплекс свойств обеспечивает безопасность спортсменам.

Структура



	Общая толщина	Вес (гр/м ²)	Ширина/длина			
Rexcourt G4000	4.5	3.100	1.8/20 м			
Rexcourt G6000	6.5	4.300	1.8/15 м			
Rexcourt G8000	8.0	4.300	1.8/11 м			
Rexcourt Tennis	3.9	2.700	1.8/14 м			
Rexcourt Badminton	3.9	2.700	1.8/16 м			

Параметры	Ед. изм	Требования	Значение			
			Бадминтон/ Настольный теннис	G4000	G6000	G8000
Ширина рулона	м		1,8	1.8	1.8	1.8
Длина рулона	м		16/14	20	15	11
Общая толщина	мм		3,9	4.5	6.5	8
Вес	Кг/м ²		2,7	3.1	4.3	4.8
Скольжение	-	80-110	~84	~93	~87	~87
Поглощение удара	%	Мин.25	/	/	≥25	≥25
Вертикальная деформация	Мм	≤5,0	0,5	1.0	1.0	1.0
Отскок мяча	%	≥90	~100	~99	~96	~99
Сопrotивление колесной нагрузке	-	Не подвержен	Не подвержен	Не подвержен	Не подвержен	Не подвержен
Износостойкость	г	≤1,00	0,23	0.19	0.21	0.21
Зеркальный блеск	%	Mat:≤30	7,4	25	23	22
Устойчивость к статическим нагрузкам	мм	≤0.5	Average 0.13	Average 0.23	Average 0.33	Average 0.31
Сопrotивление удару	-	Не подвержен	Не подвержен	Не подвержен	Не подвержен	Не подвержен
Сопrotивление повторному удару	-	-	Не подвержен	Не подвержен	Не подвержен	Не подвержен