Vorwerk & Co.Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D-31785 Hameln
www.vorwerk-teppich.de

| | |
|---|---|
| **Qualität/ Quality/ Qualité:** | **SAMORA** |
| Kollektion/ Collection/ Collection : | Vorwerk evolution |
| Konstruktion/ Construction/ Description: | 1/10“ Getuftete Schlinge, meliert<br>1/10“ tufted loop pile, intermingled<br>1/10“ Bouclé tufté, mélangé |
| Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés | |
| Polnutzschicht/ Pile material/ Composition de la fibre: | 100 % PA 6 |
| Beschichtung/ Backing/ Dossier: | Ecoback grau/Ecoback grey/Ecoback gris |
| Grundmaterial/ Carrier material/ Composition du support: | 100 % PP |
| Gesamtgewicht/ Total weight/ Poids total: | ca. 1250 g/m² |
| Poleinsatzgewicht/ Pile weight/ Poids de velours: | ca. 420 g/m² |
| Polnutzschichtgewicht/ Weight of pile material/ Poids du velours utile: | ca. 265 g/m² |
| Polrohdichte/ Pile density/ Densité du velours: | ca. 0,095 g/cm³ |
| Poldicke/ Pile thickness/ Epaisseur du velours : | ca. 2,8 mm |
| Gesamtdicke/ Total thickness/ Epaisseur totale: | ca. 6,3 mm |
| Noppenzahl/ Points/ Nombre de points : | ca. 2212 dm² |
| Trittschallschutz/ Impact noise insulation/ Isolation acoustique | DIN EN ISO 717-2 Δ Lw= dB |
| Schallabsorptionsgrad/ Sound absorbtion/ Absorption phonique | DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000<br>αw: αs: |
| Wärmedurchlasswiderstand/ Heat flux/ Résistance thermique | DIN ISO 8302:1991<br>1/λ = ≤ 0,17m² K/W |
| Für Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet.<br>Suitable for fitting on subfloors with hot water underfloor heating-systems.<br>Adapté à la pose sur sols chauffants à eau chaude. | |
| Brandverhalten/ Fire rating/ Comportement au feu<br>Brandklasse/ Fire class/ Classement feu | DIN EN 13501-1<br>**$E_{fl}$** |
| max. Aufladung/ Static resistance/ Charge électrique max. | DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV |
| Oberflächenwiderstand/ Vertical resistance/ Résistance transversale | DIN ISO/ DIS 10965Bl.1$R_{OT}$ ≤ $10^{10}$ Ω |
| Durchgangswiderstand/ Surface resistance/ Résistance surfacique | DIN ISO/ DIS 10965Bl.1$R_{DT}$ ≤ $10^{10}$ Ω |
| Wasserechtheit/ Water fastness/ Comportement à l’eau | DIN EN ISO 105-E01 Farbveränderung/ Colour-changes/ Modification de la couleur mind. Note/ N./ min.note 4 |
| Lichtechtheit/ Light fastness/ Comportement à la lumière | DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N./ min.note 5 |
| Reibechtheit/ Rubbing fastness/ Comportement au frottement | DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N./ min.note 4 |

CE
13

Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D - 31785 Hameln

Tuftingartikel mit Polmaterial
PA6 und Rücken aus PP
EN 1307

DOP: 1062#3/630

Reaction to fire: $E_{fl}$
Slip resistance: DS

EN 14041: 2004

Textile floor covering to be
used within a building

Vorwerk & Co.
Teppichwerke
GmbH & Co. KG
D - 31785 Hameln

AbZ-Nr: **Z-156.601-630**

Emissionsgeprüfter
Bodenbelag
nach DIBt-Grundsätzen

TFI Textiles & Flooring Institute GmbH

CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT · GUT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Mitglied der DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council

CRI GREEN LABEL +PLUS Indoor Air Quality Carpet Testing Program carpet-rug.org

Schadstoffgeprüft Feinstaubgeprüft Tested for harmful substances Tested for fine dust life balance Für Allergiker empfohlen Recommended for people with allergies

GUI-Prüfnr. FST/APT/SPT 100-299

Alle Artikel der Vorwerk-Teppichwerke, die mit dem green label plus Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien desUS GreenBuilding Council.

Each product from Vorwerk-Carpet who received the the green label plus certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.

Tous les produits Vorwerk moquette qui sont marqués du certificat green label plus, répondent aux critères LEED d'US Green Building Council.

Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung mit wärmealterungsbeständigen Dispersionsklebern geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine feste Verlegung (Verkleben mit Dispersionsklebern oder Verkletten nach dem VORWERK Ecofix® Klettverlegesystem). Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege-und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-teppich.de.
This article is suitable for fitting on subfloors with hot water floor heating system if glued all-over with heat ageing resistant dispersion glue. To avoid dimensional changes, we recommend firm fitting (glueing with dispersion glue or fitting with the VORWERK Ecofix® hook and loop system). Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.vorwerk-carpet.com.
Cet article convient à la pose sur sols chauffants à eau chaude pour une pose intégralement collée avec de la colle dispersion résistante à la chaleur et au processus de vieillissement. Pour éviter des rétrécissements nous recommandons une pose fixe (coller avec colles dispersion ou pose sur système auto-agrippant VORWERK Ecofix®). Conseils de pose:voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées.Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.vorwerk-moquettes.com.